Mõõtmete kaupa erinevad omadused

Tehniline näitaja		kood	Rea plokk 240	Sarrus plokk 240	Sarrus Otsaplokk 240	Poolplokk 240	Rea plokk 190	Rea plokk 190	Otsa plokk 190	Sarrus plokk 190	Pool plokk 190	Plokk 140	Plokk 90
			3245	**3246**	**3247**	**3248**	**3195**	**3199**	**3191**	**3192**	**3193**	**3140**	**3090**
Mõõtmed	*Pikkus*	*mm*	*485*	*485*	*485*	*240*	*485*	*390*	*390*	*390*	*190*	*390*	*390*
	Laius	*mm*	*240*	*240*	*240*	*240*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*140*	*90*
	Kõrgus	*mm*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
Tolerantsiklass			D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
Õõnte % survepinnast		%	58	53	58	53	51	50	48	54.5	42	39	35
Õõnte % koguruumalast		%	56	50	56	53	52	44	44	51,5	42	45	35
Kuju			2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp	2. grupp
Keskmine survetugevus, neto		N/mm2	18	18	18	14	18	18	18	18	14	14	14
Keskmine survetugevus, bruto		N/mm2	7,6	8,5	7,6	6,6	8,8	9,0	9,4	8,2	8,1	8,5	9,1
Mõõtmete stabiilsus		mm/m	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Nakketugevus nihkel		N/mm2	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30	0,15/0,30
Veeimavuse kiirus		g/(m2*s)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Tuletundlikkus		klass	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Tulepüsivus		minut	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240	REI 120/240
Keskmine brutokuivtihedus		kg/m3	880-930	1000-1050	880-930	940-990	950-1000	1120-1170	1120-1170	970-1030	1160-1210	1290-1340	1540-1590
Keskmine netokuivtihedus		kg/m3	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100	2000-2100
Veeauru difusioonitegur			5./15	5./15	5./15	5./15	5./15	5./15	5./15	5./15	5./15	5./15	5./15
Ekvivalentne soojuserijuhtivus		W/m´K	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11