



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Visase 10
11415 TALLINN

06.11.2019

Katseprotokoll N° 1207/19

Lk.1/1

Tööülesanne: Betoonist sillutisekivide kulumiskindluse määramine, Tallinna tehas.

Proovi kirjeldus: Betoonist sillutisekivid,
tähistusega **Nunna 14.10.19 (2110)** – 2 tk.

Toodud laborisse 24.10.2019 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1338 “Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid.”
Lisa G Kulumiskindluse mõõtmise laiarattakatse meetodil.

Katsetulemused:

Tabel 1: Betoonist sillutisekivide, tähistusega **Nunna 14.10.19 (2110)** kulumiskindlus

Kivi tähistus	Katseta- mise kuupäev	Soone pikkus kivi pealispinnal, mm					
		I ots	keskelt	II ots	kivi keskmine	2 kivi keskmine	
Nunna 14.10.19 (2110)	1	05.11.19	19,0	18,5	18,5	18,5	19,0
	2		19,0	19,0	19,0	19,0	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud sillutisekivide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.